

TECHNISCHE DATEN

	Glasstapelfaser- gewebe „dünn“	Glasstapelfaser- gewebe „mittel“	Glasstapelfaser- gewebe „dick“
Bindung DIN ISO 9354	Leinwand	Leinwand	Köper 4/4
Flächengewicht g/m ² DIN EN 12127	170	280	460
Dicke (Richtwert trocken) mm DIN ISO 4603/E	0,50	0,90	2,20