

Bezeichnung	<b>Kleber für ebazell Platten</b>
Harz	<b>Kleber ebazell Platten Komp. A</b>
Härter	<b>Kleber ebazell Platten Komp. B</b>
Farbe	grau

## Anwendungen

- Verklebung von ebazell - Platten

## Materialeigenschaften

- Aushärtung bei Raumtemperatur
- sehr gutes Füll- und Fließverhalten
- sehr gut bearbeitbar

## Verarbeitungsdaten

Produkt		Mischung Kleber für ebazell Platten	Harz Kleber ebazell Platten Komp. A	Härter Kleber ebazell Platten Komp. B
Farbe		grau	grau	braun
<b>Mischungsverhältnis</b>	<b>Gew. Teile</b>		<b>100</b>	<b>55</b>
Viskosität bei 25°C	mPas	thixotrop	thixotrop	120 ± 20
Dichte bei 20°C	g / cm <sup>3</sup>	0,71 ± 0,02	0,57 ± 0,02	1,22 ± 0,02
Topfzeit 100 g / 20°C	min.	4 - 7	-	-
Entformzeit bei RT	Std.	-	-	-

## Lieferform

Einzelbinde	Komp. A	Kleber ebazell Platten Komp. A	1,500 kg
	Komp. B	Kleber ebazell Platten Komp. B	0,825 kg

## Verarbeitungshinweise

Harzgebilde vor Entnahme gründlich aufrühren. Der Kleber wird einseitig auf die Klebefläche aufgetragen und durch Beschweren oder leichtem Verspannen fixiert.

Verbrauch: ca. 400 - 500 g/m<sup>2</sup>

Der Kleber für **ebazell**-Platten wird mit einem großen, ca. 6-10 cm breiten Spachtel mit feiner Zahnung aufgetragen. Zum Verkleben wird empfohlen beide Seiten einzustreichen.

## Allgemeines

Der Kleber ist ein bei Raumtemperatur aushärtendes Zweikomponentensystem auf Polyurethanbasis.

Der Kleber zeichnet sich durch eine Reihe von Vorzügen aus:

- gleiche Festigkeiten wie **ebazell**-Platten
- sehr leicht bearbeitbar
- niedrige Härte
- geringes Gewicht
- sehr gutes Füllverhalten

## Lagerung

In temperierten Räumen 18 – 25°C

Angebrochene Gebinde sind stets zu verschließen und baldmöglichst zu verarbeiten.

Die Haltbarkeit des Materials entnehmen Sie bitte den Produktetiketten.

## Schutzmaßnahmen

Bei der Verarbeitung dieses Produkts sollten die von der Berufsgenossenschaft der chemischen Industrie empfohlenen Schutzmaßnahmen beachtet werden. Sicherheitsratschläge befolgen.

## Entsorgung

Die ausgehärteten Materialien können nach Absprache mit der jeweiligen zuständigen Behörde als Haus – oder Gewerbeabfall entsorgt werden.

Nicht ausgehärtete Produkte müssen nach Absprache mit der zuständigen Behörde ordnungsgemäß entsorgt werden.

Für weitere Fragen steht ihnen unsere Abteilung Produktsicherheit gerne zur Verfügung.

Diese Angaben und Empfehlungen wurden aufgrund eingehender Versuche und langjähriger, praktischer Erfahrungen mit größter Sorgfalt zusammengestellt. Da die Verarbeitung beim Verbraucher unserer Kontrolle entzogen ist, kann bei der Vielseitigkeit der Anwendungsmöglichkeiten und der Arbeitsmethoden für den einzelnen Fall keine Gewähr übernommen werden. Diese Angaben gelten als unverbindliche Informationen und enthalten keine Gewähr für bestimmte Merkmale oder Eigenschaften des Produktes. Unsere Informationen befreien den Kunden nicht von einer eigenen Eignungsprüfung bezogen auf Anwendungen und Verfahren. Sollte eine bestimmte Gewähr von Daten notwendig sein, ist darüber eine entsprechende schriftliche Zusatzvereinbarung zu treffen.