

Mischungsverhältnisse zur Topfzeit-Einstellung

## Reparaturmasse braun / ebafix braun

| Reparaturmasse braun<br>Komp. A<br>(Anteil in g) | ebafix braun<br>Komp. A<br>(Anteil in g) | PUR 50<br>Komp. B<br>(Anteil in g) | Verarbeitungszeit<br>bei 20°C<br>(min) |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------|
| 100                                              | 0                                        | 50                                 | ca. 6                                  |
| 80                                               | 20                                       | 50                                 | ca. 7                                  |
| 60                                               | 40                                       | 50                                 | ca. 8                                  |
| 50                                               | 50                                       | 50                                 | ca. 9                                  |
| 40                                               | 60                                       | 50                                 | ca. 11                                 |
| 30                                               | 70                                       | 50                                 | ca. 12                                 |
| 20                                               | 80                                       | 50                                 | ca. 13                                 |
| 10                                               | 90                                       | 50                                 | ca. 16                                 |
| 0                                                | 100                                      | 50                                 | ca. 18                                 |