

Mischungsverhältnisse zur Topfzeit-Einstellung

Reparaturmasse türkis / ebafix türkis

Reparaturmasse türkis Komp. A (Anteil in g)	ebafix türkis Komp. A (Anteil in g)	PUR 50 Komp. B (Anteil in g)	Verarbeitungszeit bei 20°C (min)
100	0	50	ca. 6
80	20	50	ca. 7
60	40	50	ca. 8
50	50	50	ca. 9
40	60	50	ca. 11
30	70	50	ca. 12
20	80	50	ca. 13
10	90	50	ca. 16
0	100	50	ca. 18